

## GRAFIATO CLASSIC / BASE

Linha Imobiliária



Revestimento pigmentado à base de resina acrílica e cargas minerais de diferentes granulometrias, para superfícies de concreto, reboco, amianto e repintura sobre PVA e acrílica, em ambientes externos e internos. Grafiato Classic confere desenhos diferenciados com ranhuras de até 3 mm que proporciona um acabamento hidrorrepelente, suave e elegante. De fácil aplicação, oferece possibilidades de grandes variedades de efeitos decorativos com excelente aderência. Pode dispensar a massa fina. Acabamento fosco, texturizado, riscado. Sem cheiro 3 horas após aplicação. Baixo VOC e alta durabilidade. Disponível na cor branca e em bases que podem ser tingidas no Resicolor System.



### ATRIBUTOS

- Acabamento suave e elegante
- Arte e Requite
- Alta Durabilidade
- Disfarça Imperfeições
- Baixo VOC



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica, pigmentos, cargas minerais, surfactantes, água, espessantes e microbiocidas não metálicos.

**Produto isento de metais pesados**



### CORES

Disponível na cor branca e em bases que podem ser tingidas em cores no Resicolor System.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

## GRAFIATO CLASSIC / BASE

Linha Imobiliária



### CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)	80 ± 2	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm <sup>3</sup> )	1,93 ± 0,03	NBR 5829
pH	8,0 a 9,0	PL 007

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.6.3	Textura de grãos grossos (rústica)	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral.



### MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição	Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)*	Nº de demãos	Secagem
Desempenadeira de aço e de plástico, rolos de efeitos especiais, esponjas e escovas dependendo do efeito desejado	Pronto para uso. Se necessário diluir até 5% com água potável	Lata (28kg): 7,8 a 12 Lata (25kg): 7,0 a 10,7 Galão (6kg): 2 a 3  Base: Lata (27,8kg): 7,7 a 11,9 Galão (6,4kg): 1,8 a 2,7	1	Ao toque: 4 horas Final: 16 horas Cura total: 24 horas

*Método de aplicação: Aplicar SELADOR ACRÍLICO PIGMENTADO ou PINTA MAIS na cor mais próxima do acabamento antes de aplicar o GRAFIATO. Após 24 horas de secagem, homogeneizar e aplicar.*

*\* Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.*



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

**Reboco novo:** Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

**Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento):** Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme recomendações da embalagem.

**Reboco Fraco (baixa coesão):** Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

## GRAFIATO CLASSIC / BASE

Linha Imobiliária

**Imperfeições rasas:** Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida PVA Resicolor interior.

**Microfissuras:** Corrigir com Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instruções na embalagem do produto.

**Imperfeições / Fissuras profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

**Superfícies caiadas ou com partículas soltas / mal aderidas:** Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

**Mancha de gordura ou graxas:** Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

**Paredes Mofadas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida PVA interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

**Repintura:** Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

**Superfícies com umidade:** Identificar a origem e tratar de maneira adequada.



### RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação nivelar a superfície com Fundo Preparador de Paredes Resicolor.

Não se recomendam misturar entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante.

Retoque de pintura: evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e, quando necessário, repinte a superfície delimitada por alguma descontinuidade, como toda a parede e todo teto.

A superfície só poderá ser lavada 30 dias após pintura, tempo de cura completa da tinta. Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Para um melhor acabamento e maior durabilidade recomenda-se aplicação de pelo menos 1 demão de tinta acrílica standard ou premium sobre o Grafiato.

## GRAFIATO CLASSIC / BASE

Linha Imobiliária

Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos em cores escuras com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzidas com pigmentos orgânicos (amarelos, vermelhos, violetas e laranjas) podem apresentar desbotamento quando usadas em exterior.

O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidade.

Recomendamos utilizar o mesmo lote e máquina tintométrica. Não recomendamos retoques isolados.

Qualquer dúvida entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com lote, data de fabricação e a nota fiscal.



### PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

#### ATENÇÃO:

*Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.*



### RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.

# BOLETIM TÉCNICO

**Resicolor**  
Tintas

## GRAFIATO CLASSIC / BASE

Linha Imobiliária



### ATENÇÃO



### CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: [www.resicolor.com.br](http://www.resicolor.com.br).