

## TELHABRIL INCOLOR

Linha Imobiliária



Produto incolor indicado para a impermeabilização de telhas em geral, fachadas de concreto, pedra ou revestimentos, tijolos. Pode ser utilizado também na impermeabilização de pisos cimentados ou qualquer outro revestimento de boa absorção, isto é, acima de 10% calculado sobre o peso do material. Confere acabamento brilhante. Aplicações: Telhas, tijolos à vista, ardósia, pedra mineira, pedra goiana, pedra São Tomé, pedras naturais, pisos cimentados, etc.



### ATRIBUTOS

- Impermeabiliza com Brilho
- Alta Durabilidade



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resinas acrílicas, solventes orgânicos e aditivos.

**Produto isento de metais pesados**



### CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)	17 ± 1	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm3)	0,84 ± 0,03	NBR 5829

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.8.3	Resina para pedras	Proteger e reduzir a absorção de água em superfícies, pedras e alvenaria em geral



### MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)*	Nº de demãos**	Secagem
Pincel de cerdas macias, rolo ou pistola	1º demão: Até 10% com Thinner 015  Demais demãos: Sem diluição	Galão 3,6L = 20 a 30 Lata 5L = 28 a 42 Lata 18L = 100 a 150	Mínimo 3	Toque: 30 minutos Entre demãos: 6 horas Final: 24 horas

\* Quanto mais demãos, maior será o brilho e o grau de impermeabilização. Substratos mais porosos absorvem maior quantidade de produto reduzindo seu rendimento.

\*\* Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

**Concreto novo (altamente absorvente, gesso e fibrocimento):** Aguardar secagem e cura de, no mínimo, 28 dias. Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor.

**Reboco Novo:** Aguardar secagem e cura por 28 dias no mínimo.

**Reboco Fraco (Baixa Coesão):** Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira. Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor.

**Imperfeições Rasas:** Corrigir com Massa Acrílica Resicolor (exterior e interior). Massa Corrida Resicolor (interior).

**Superfícies Caiadas ou partículas soltas/mal aderidas:** Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor.

**Manchas de gordura ou graxa:** Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

**Paredes Mofadas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem.

**Repintura:** Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

**Superfície com umidade:** Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

**Telhados novos:** Limpar removendo poeiras e gorduras e aplicar diretamente a Tinta Acrílica Emborrachada Resicolor. Telhados de barro e fibrocimento limpar com jato de água removendo toda poeira.

**Telhados velhos:** Telhados que apresentem limos, incrustações de concreto e demais sujeiras, as mesmas devem ser removidas com REMONOX em proporção de 1:1 a 1:10 com água dependendo do grau de incrustação e limo. Logo após lavar com água e deixar secar.

## TELHABRIL INCOLOR

Linha Imobiliária



### RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Telhas com variação de porosidade ou diferenças de queima, podem apresentar falta de aderência. Isto é muito comum em telhas de cerâmica branca. Nestes casos não aplique Telhabril sem consultar nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC.

Se houver formação de bolhas na aplicação que ocorre normalmente a temperatura elevada, corrija o defeito imediatamente para evitar o descascamento.

Aplicar apenas com telhado limpo e seco. Para lavar use Remonox diluído em 1:1 a 1:10 com água.

Em pisos aplicar o produto em camadas finas, evitando problemas de secagem.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.



### PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade.

Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem ao controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas nesta embalagem e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas à reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

#### ATENÇÃO:

*Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.*

## TELHABRIL INCOLOR

Linha Imobiliária



### RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



### PERIGO



### CUIDADOS

Produto inflamável, nocivo por contato com a pele ou olhos, inalação ou ingestão.

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar e nem reutilizar a embalagem. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora contra vapores ácidos, botas de borracha, avental de plástico, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: [www.resicolor.com.br](http://www.resicolor.com.br).