

COBRE BEM

Linha Imobiliária



Cobre Bem é uma tinta acrílica especialmente desenvolvida para você que deseja baixo custo aliado à boa qualidade de revestimento. Indicado para ambientes internos com características de fácil aplicação, com baixo respingo, secagem rápida e baixo odor. Disponível no acabamento fosco.

Nível de Qualidade: Econômico



ATRIBUTOS

- Fácil aplicação
- Antimofo
- Baixo odor



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas inertes, surfactantes, água, espessantes e microbiocidas não metálico.

Produto isento de metais pesados



CORES

Areia, Azul Céu, Branco, Branco Gelo, Cinza Escalada, Gelo, Laranja Maracatu, Marfim, Palha, Pérola, Pêssego, Tangerina, Terracota, Verde Limão e Verde Piscina. Outros tons podem ser obtidos adicionando Corante Resitok, em até 1 frasco por galão de 3,6L.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

COBRE BEM Linha Imobiliária



CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)*	55 ± 2	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm3)*	1,49 ± 0,03	NBR 5829
pH	8,7 a 9,3	PL 007

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.5.1	Látex Fosco Econômico	Pintar superfícies de alvenaria em geral somente em áreas internas, proporcionando o acabamento indicado.

Desempenho	Produto em conformidade com a ABNT NBR 15079-1	
Requisitos de desempenho	Especificações	Métodos
Poder de cobertura seca (m ² /L)*	Mínimo 4	NBR 14942
Poder de cobertura úmida (%)*	Mínimo 55	NBR 14943
Rendimento acabado m ² /18L*	Mínimo 70	NBR14942
m ² /3,6L	Mínimo 14	
m ² /0,9L	Mínimo 3,5	
Abrasão úmida com pasta abrasiva (ciclos)	Mínimo 10	NBR 14940
Abrasão úmida sem pasta abrasiva (ciclos)	Mínimo 100	NBR 15078
VOC – Compostos orgânicos voláteis (g/L)	Máximo 100	NBR 16388
Brilho (UB – 85°)	≤ 8	NBR 15299

* cores com coordenadas L* ≥ 87 e C ≤ 35



MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento Acabado (m ²)*	N° de demãos**	Secagem
Rolo de lã de pelo baixo ou pincel de cerdas macias	10% a 20% com água potável	Mistura bem até completa homogeneização	Lata (18L): Mínimo 80 Galão (3,6L): Mínimo 16 Quarto (0,9L): Mínimo 4	2 a 4	Ao toque: 2 horas Intervalo entre demãos: 4 horas Final: 12 horas

*Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

**Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

COBRE BEM

Linha Imobiliária



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo. Aplicar uma demão de selador acrílico Resicolor. Superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto à cura e secagem mesmo após 28 dias.

Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento): Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Reboco Fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Imperfeições Rasas: Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior.

Microfissuras: Corrigir com Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instruções na embalagem do produto.

Trincas e Fissuras: Devem ser avaliadas e corrigidas, podendo requerer produtos específicos para este caso.

Imperfeições / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Superfícies caídas ou com partículas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem.

Mancha de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

COBRE BEM Linha Imobiliária

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação uniformizar a superfície com Fundo Preparador de Paredes Acqualine.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e, quando necessário, repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação, como toda a parede e todo teto. Não recomendamos retoques isolados.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação, tempo de cura completa da tinta.

Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos em cores escuras com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzidas com pigmentos orgânicos (amarelos, vermelhos, violetas e laranjas) podem apresentar desbotamento ao longo do tempo quando usadas em exteriores.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidades.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.



PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.

COBRE BEM

Linha Imobiliária



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



ATENÇÃO



CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha com Dados de Segurança – FDS, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.