

ESMALTELIT - ESMALTE BASE ÁGUA / BASE Linha Imobiliária



Durabilidade: A linha Esmaltelit Resicolor foi feita para dar proteção conferindo cobertura ao acabamento. Aplicando a Linha Esmaltelit Resicolor de acordo com as instruções da embalagem, a Resicolor assegura a durabilidade da pintura por 10 anos (dentro das condições normais de clima e intemperismo e desde que as nossas instruções sejam seguidas). Com o passar do tempo e dependendo do tipo de madeira, agressividade do ambiente, ou intensidade da exposição do substrato o produto pode perder um pouco de brilho ou escurecer, quando isso ocorrer realize manutenção para obter a máxima durabilidade indicada. Recomenda-se a manutenção a cada 3 anos que consiste na aplicação de uma demão de Esmaltelit Resicolor respeitando as instruções de aplicação.

Não será possível obter a durabilidade indicada, se ocorrer rachadura ou trincas na madeira que permitam a absorção de água, se for realizada aplicação direto em madeiras resinosas sem aplicação do Fundo Isolante Resicolor e/ou não tenha extraído os óleos/resinas do interior da madeira, se aplicado direto sobre superfícies em contato direto com o solo e/ou água, se realizada a aplicação que não sejam o próprio Esmaltelit Resicolor ou qualquer outro evento que foge do controle deste fabricante.

Está excluída desta garantia de durabilidade o desbotamento em aplicações externas de cores formuladas com pigmentos orgânicos intensos tais como vermelhos, amarelos e magentas que podem sofrer perda gradativa de tonalidade, característica esta que não compromete a proteção de durabilidade.

Esmaltelit - Esmalte Base Água Resicolor – é um produto desenvolvido especialmente para garantir o bem estar de quem aplica respeitando o meio ambiente. Sem cheiro após secagem final, conforme pesquisa onde 90% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. É a **base de água** oferecendo **SECAGEM RÁPIDA** (seca em 30 minutos ao toque e 5 horas final). Apresenta fácil aplicação, bom alastramento, boa aderência e grande facilidade na limpeza, além de ser um produto onde as cores não amarelam. Com excelente acabamento, elevada cobertura, ótimo rendimento e grande resistência ao intemperismo e a proliferação de fungos. Indicado para aplicação em superfícies de alvenaria e madeiras. Para aplicação sobre metais ferrosos, galvanizados, alumínio e pvc utilize previamente o fundo específico para cada substrato. Indicado para exteriores e interiores. Dispensa o uso de aguarrás. Disponível nos acabamentos brilhante, acetinado e fosco.



ATRIBUTOS

- Madeira, Metal e Alvenaria
- Maior Rendimento
- Não Amarela
- Seca em 30 minutos
- Durabilidade de 10 Anos¹



COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina Acrílica modificada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, microbiocidas e água.

Produto isento de metais pesados



CORES

Branco, Branco Gelo*, Azul Del Rey*, Cinza Médio*, Marrom*, Preto**, Vermelho Segurança* e também disponíveis cores através do Resicolor System.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final.

As cores indicadas por * estão disponíveis somente na versão brilhante e por ** na versão brilhante e fosco

ESMALTELIT - ESMALTE BASE ÁGUA / BASE Linha Imobiliária



CARACTERÍSTICAS

| Parâmetros | Especificações | Métodos |
|--|----------------|-----------|
| Teor de sólidos (%)* | 43 ± 2 | NBR 15315 |
| Densidade (Massa específica - g/cm ³)* | 1,16 ± 0,03 | NBR 5829 |
| pH | 8,5 a 9,0 | PL 007 |

| Classificação | Tipo | Descrição | Função |
|---|---------|---------------------------|---|
| Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 | 4.2.3.1 | Esmalte Premium Brilhante | Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento brilhante. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo. Para aderência em metais não ferrosos, é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, somente quando indicado pelo fabricante. |
| Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 | 4.2.3.2 | Esmalte Premium Acetinado | Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento acetinado. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo. Para aderência em metais não ferrosos, é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, somente quando indicado pelo fabricante. |
| Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019 | 4.2.3.3 | Esmalte Premium Fosco | Pintar superfícies de metais ferrosos, não ferrosos, madeira e PVC, proporcionando acabamento fosco. Para proteção contra corrosão em metais ferrosos, é necessário o uso de fundo anticorrosivo. Para aderência em metais não ferrosos, é necessário o uso de fundo para aderência. Para utilização em alvenaria, somente quando indicado pelo fabricante. |

* cores com coordenadas L*≥ 87 e C≤35 no acabamento brilhante – Podendo sofrer variação conforme cor e acabamento.



MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

| Aplicação | Diluição (%) | Homogeneização | Rendimento (m ² /demão) * | Nº de demãos** | Secagem*** |
|--|--|---|--|----------------|--|
| Rolo de espuma, de lã de carneiro, pincel de cerdas macias e pistola | Rolo e pincel – 10% com água limpa Pistola – 20% com água limpa | Mistura bem até completa homogeneização | Galão (3,6L): até 75 Quarto (0,9L): até 19 Galão (3,24L): até 68 Quarto (0,81L): até 17 | 2 a 3 | Ao toque: 30 a 40 minutos Final: 5 horas Intervalo entre demãos: 4 horas |

*Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

**Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

*** Esta secagem foi obtida com temperatura de 25°C e umidade relativa do ar de 60%.

ESMATELIT - ESMALTE BASE ÁGUA / BASE Linha Imobiliária



PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

Uma pintura perfeita e eficiente depende da preparação da superfície e de fatores como diluição correta e aplicação conforme instruções do fabricante. A superfície deve estar limpa e seca, isenta de óleos, graxas, oxidação, mofo ou qualquer outra forma de sujeira. Observe as orientações a seguir:

Madeira - Nova: Lixar as farpas e limpar a poeira. Aplicar uma demão de Fundo Nivelador Base Água Resicolor. Caso a superfície apresente imperfeições corrigir com Multimassa Tapa Furo Resicolor (superfícies internas) e lixar novamente. Madeiras como Itaúba, Garapeira (Garapa, Grápia), Maçaramduba, Camaru, Peroba, Angelim, Jatobá, Cabriúva, Sucupira, Ipê, etc. e Pinus (na área dos nós) possuem alto teor de óleos e resinas. Estes extrativos naturais da madeira podem migrar através da camada de acabamento causando manchas superficiais prejudicando o aspecto da pintura e sua durabilidade. Para evitar que tal processo ocorra indica-se a aplicação de Fundo Isolante Resicolor diretamente na madeira criando uma barreira entre a madeira e o acabamento. Indica-se lavagem com Thinner 015 em casos específicos de madeiras muito resinosas, o processo de lavagem com Thinner 015 deve ser repetido até extração total da resina/óleo natural. Caso a remoção não seja completa eles podem migrar, causando também o retardo da secagem.

Madeira – Repintura: Lixar até eliminar o brilho totalmente e nivelar as imperfeições.

Metal Ferroso – Novo: Lixar, removendo eventuais pontos de ferrugem e aplicar 1 demão de Zarcão Resicolor.

Metal Ferroso – Repintura: Lixar a superfície até eliminar o brilho e tratar possíveis pontos de ferrugem com Zarcão Resicolor.

Zincado – Novo: Aplicar Fundo para Galvanizado Resicolor.

Zincado – Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida e tratar possíveis áreas expostas com Fundo para Galvanizado Resicolor.

Alumínio/Galvanizado - Novo: Aplicar Fundo para Galvanizado Resicolor

Alumínio/Galvanizado – Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida e tratar possíveis área expostas com Fundo para Galvanizado Resicolor.

Reboco novo: Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

Concreto novo altamente absorvente (gesso e fibrocimento): Aplicar fundo preparador de parede Resicolor conforme recomendação da embalagem.

Reboco Fraco (baixa coesão): Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

Imperfeições rasas: Corrigir com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior.

Microfissuras: Corrigir com Vedasim Parede Resicolor microfissuras até 0,3 mm conforme instrução na embalagem do produto.

Imperfeições / Fissuras profundas: Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

ESMALTELIT - ESMALTE BASE ÁGUA / BASE Linha Imobiliária

Superfícies caídas ou com partículas soltas / mal aderidas: Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar fundo preparador de paredes Resicolor conforme recomendação da embalagem.

Mancha de gordura ou graxas: Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

Paredes Mofadas: Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor exterior e interior e com Massa Corrida Resicolor interior, eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

Repintura: Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

Superfícies com umidade: Identificar a origem e tratar de maneira adequada.



RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação uniformizar a superfície com Preparador de Paredes Resicolor.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Recomendamos utilizar o mesmo lote e máquina tintométrica. Não recomendamos retoques isolados.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.

ESMALTELIT - ESMALTE BASE ÁGUA / BASE Linha Imobiliária

ATENÇÃO:

Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.



PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.



RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



ATENÇÃO



CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274. Para maiores informações consulte a Ficha com Dados de Segurança – FDS, disponível em nosso site: www.resicolor.com.br.