

## RESICOLOR PISO ACETINADO

Linha Imobiliária



Resicolor Piso Acetinado é uma tinta especialmente desenvolvida para renovação e proteção de pisos cimentados tais como: lajotas, calçadas, demarcação de garagens e estacionamentos, pisos comerciais, quadras poliesportivas e escadarias conferindo alta resistência ao desgaste provocado pelo tráfego de pessoas e veículos. Sua formulação com efeito antiderrapante permite circulação segura de pessoas, bicicletas, motos e carros. Possui acabamento acetinado. Contém cristais de quartzo e antimfo que elevam a durabilidade da pintura.



### ATRIBUTOS

- Antiderrapante
- Alta Resistência
- Excelente Rendimento
- Acabamento acetinado



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica, espessantes, pigmentos, cargas minerais, aditivos, dispersantes, conservantes e água.

**Produto isento de metais pesados.**



### CORES

Amarelo demarcação, azul, branco, cinza claro, cinza médio, cinza escuro, concreto, marrom, preto, verde, vermelho óxido e vermelho segurança.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

## RESICOLOR PISO ACETINADO

Linha Imobiliária



### CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)*	33 a 50	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm3)*	1,16 a 1,37	NBR 5829
pH	8,0 a 9,5	PL 007

\* variável conforme a cor escolhida

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.5.14	Látex para piso	Pintar e demarcar pisos cimentícios, proporcionando o acabamento indicado pelo fabricante



### MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Rendimento (m <sup>2</sup> /demão) *	Nº de demãos**	Secagem***
Rolo de lã pelo baixo, pincel ou trincha	1º Demão: 40% com água limpa Demais demãos: 10% a 20% com água limpa	Lata (18L): Até 350 Latas (16L): Até 311 Galão (3,6L): Até 70 Quarto (0,9L): Até 17,5	2 a 4	Ao toque: 1 a 2 horas Intervalo entre demãos: 2 a 4 horas Final: 12 horas

\*Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

\*\*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

\*\*\* Aguardar pelo menos 48 horas para permitir o tráfego de pessoas e automóveis. Para tráfego de veículos aguardar 72 horas.



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

**Esmaltadas, vitrificadas, enceradas ou qualquer outra área não porosa:** Não deve ser aplicado Resicolor Piso Consultar o departamento técnico.

**Piso/Concreto/Reboco novo:** Aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo antes de iniciar a pintura.

**Piso/Concreto/Reboco Fraco (baixa coesão):** Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

**Imperfeições / Fissuras profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

## RESICOLOR PISO ACETINADO

Linha Imobiliária

**Mancha de gordura ou graxas:** Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

**Áreas de difícil limpeza:** Lavar com Remonox, em seguida enxaguar com água corrente eliminando todo o resíduo do produto usado na limpeza e deixar secar bem.

**Pisos Queimados com baixa porosidade:** Usar Remonox deixando o produto atuar conforme indicação do rotulo. Lavar com água, esperar secar. Consulte nosso departamento técnico.

**Repintura:** Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

**Superfícies com umidade:** Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

**Superfícies mofadas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem completa antes da pintura. Se necessário repetir a operação.

*Observação: Não é recomendada aplicação de Resicolor Piso sobre superfícies metálicas, enceradas, vitrificadas, esmaltadas ou qualquer superfície sem porosidade. Para aplicação é necessário que o substrato tenha absorção.*



## RECOMENDAÇÕES

Antes da aplicação de Resicolor Piso certifique-se que a superfície tenha absorção. Faça um teste com uma gota de água sobre a superfície seca. Se ela for rapidamente absorvida a superfície está em condições para aplicação.

Em caso de superfícies com baixa absorção como cimento queimado, fibrocimento ou com eflorescência, estas devem ser lavadas com Remonox a 10% em água, para abertura dos poros ou eliminação dos sais solúveis. Deixar a solução agir por 40 minutos e logo após enxaguar com água em abundância. Aguardar secagem completa (72 horas) para executar a pintura. Refazer o teste com a gota de água descrito acima para confirmar se a superfície está apta para aplicação.

Para obter maior resistência indicamos nossa versão semibrilho. Não recomendamos aplicação de Resicolor Piso em superfícies lisas como, pisos esmaltados, vitrificados, metálicos, encerados ou qualquer outra superfície não porosa, sob pena de ocorrer descascamento devido à baixa ancoragem.

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície.

Não se recomendam misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante.

Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.

## RESICOLOR PISO ACETINADO

Linha Imobiliária

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação, tempo de cura completa da tinta.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada.

Não se deve aplicar o Resicolor Piso em superfícies esmaltadas, enceradas e áreas não porosas. Em dúvida consulte nosso departamento técnico.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.



### PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

#### ATENÇÃO:

*Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.*

## RESICOLOR PISO ACETINADO

Linha Imobiliária



### RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



### ATENÇÃO



### CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha com Dados de Segurança – FDS, disponível em nosso site: [www.resicolor.com.br](http://www.resicolor.com.br).