

# BOLETIM TÉCNICO

## TINTA EPÓXI BASE ÁGUA / BASES

Linha Imobiliária

**Resicolor**  
Tintas



Tinta Epóxi Base Água Resicolor é uma tinta indicada para pintura de ambientes internos e externos desenvolvida especialmente para pinturas de azulejos e pastilhas em banheiros, cozinhas, lavanderias, vidros, alvenaria, metais, madeiras e pisos. Devido sua formulação de última geração possui ótima resistência a limpeza do dia a dia e excelente aderência em substratos em que as tintas acrílicas convencionais não são capazes de aderir. Tinta Epóxi Base Água Resicolor possui aditivos especiais que conferem ação antimoho, ótima resistência a calcinação e excelente durabilidade. Possui secagem rápida e por tratar-se de um produto monocomponente é de fácil aplicação e não necessita de catalisador ou diluente especial. É um produto a base de água, baixo odor após 3 horas de aplicação, segundo pesquisa realizada onde 90% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraco/sem cheiro. Disponível nos acabamentos brilhante e acetinado e em base para tingimento no Resicolor System.

**Nível de Qualidade: Premium**



### ATRIBUTOS

- Azulejos, Paredes e Pisos
- Alta Durabilidade
- Antimoho



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Emulsão acrílica modificada, pigmentos orgânicos e inorgânicos, surfactantes, silicones especiais, água, espessantes e microbiocidas.

**Produto isento de metais pesados**



### CORES

Branco e também disponível em cores claras no Resicolor System. Outros tons podem ser obtidos adicionando Corante Resitok, em até 1 frasco por galão de 3,6L.

Obs.: As cores do catálogo são orientativas podendo variar em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição sobre o papel.

## TINTA EPÓXI BASE ÁGUA / BASES

Linha Imobiliária



### CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)	49 ± 2	ABNT NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm <sup>3</sup> )	1,16 a 1,29	ABNT NBR 5829
pH	8,5 a 9,0	PL 007

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.5.15	Látex para azulejo	Pintar azulejos e superfícies vitrificadas.

Desempenho	Produto em conformidade com a ABNT NBR 11702	
Requisitos de desempenho	Especificações	Métodos
Poder de cobertura seca (m <sup>2</sup> /L)*	Mínimo 5	NBR 14942
Poder de cobertura úmida (%)*	Mínimo 90	NBR 14943
Rendimento acabado m <sup>2</sup> /18L*	Mínimo 90	NBR14942
m <sup>2</sup> /3,6L	Mínimo 18	
m <sup>2</sup> /0,9L	Mínimo 4,5	
Abrasão úmida com pasta abrasiva (ciclos)	Mínimo 150	NBR 14940
VOC – Compostos orgânicos voláteis (g/L)	Máximo 100	NBR 16388

\* cores com coordenadas L\* ≥ 87 e C ≤ 35



### MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento Acabado (m <sup>2</sup> )*	Nº de demãos**	Secagem***
Rolo de lã de pêlo baixo para epóxi, rolo de espuma, pincel de cerdas macias e pistola	Pincel e Rolo: Pintura: 1º demão: até 20 % com água potável, demãos subsequentes: até 10% com água potável. Repintura: até 10% com água potável Pistola: até 30% com água potável.	Misture bem até completa homogeneização	Galão 3,6L: Mínimo 18 Quarto 0,9L: Mínimo 4,5  Galão 3,24L: Mínimo 16,2 Quarto 0,81L: Mínimo 4	2 a 3	Toque: 1 hora Entre demãos: 4 horas Final: 12 horas Cura total: após 7 dias  Tráfego de pessoas****: 48 horas  Tráfego de veículos****: 72 horas

\*Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.

\*\*Dependendo do tipo de superfície e cor utilizada pode ser necessário um número maior de demãos.

\*\*\*Em condições normais de temperatura e umidade

\*\*\*\*Aplicação em pisos

## TINTA EPÓXI BASE ÁGUA / BASES

Linha Imobiliária



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície deve estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo.

#### PAREDES DE ALVENARIA

##### Azulejos, Vidros e Pastilhas:

**Primeira pintura:** a superfície deve ser lavada com detergente neutro e água quente com auxílio de uma esponja a fim de remover todos os resíduos de gordura e outros contaminantes. Em azulejos/pastilhas assentados em áreas de pias e box ou ambientes gordurosos este processo deve ser repetido por mais duas ou três vezes até remoção total de resíduos. Ao final, passar um pano embebido em álcool em toda superfície a ser pintada.

**Repintura:** a superfície deve ser lixada com lixa grana 360/400. Partes soltas devem ser removidas. Limpar a superfície conforme processo recomendado na "primeira pintura".

**Massa Acrílica:** Seguir as instruções de aplicação da Massa Acrílica Resicolor. Aplicar 1 demão de Tinta Epóxi Base Água Resicolor diluído 30% com água como fundo. Demãos posteriores devem ser diluídas e aplicadas conforme recomendação.

**Concreto novo (altamente absorvente, gesso e fibrocimento):** Aplicar preparador de parede conforme instruções da embalagem do produto.

**Reboco fraco (baixa coesão):** Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

**Imperfeições rasas:** Corrigir com Massa Acrílica Resicolor (exterior e interior). Massa Corrida Resicolor (interior).

**Microfissuras até 0,3mm:** Aplicar Vedasim Parede conforme instruções na embalagem do produto.

**Trincas e fissuras:** Devem ser avaliadas e corrigidas, podendo requerer produtos específicos para este caso.

**Imperfeições e fissuras profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de no mínimo 28 dias.

**Superfícies caídas ou partículas soltas/mal aderidas:** Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar preparador de paredes conforme instruções na embalagem do produto.

**Manchas de gordura ou graxa:** Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

**Paredes mofadas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor (exterior e interior) ou Massa Corrida Resicolor (interior), eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

**Repintura:** Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

**Superfície com umidade:** Identificar a origem e tratar de maneira adequada.

## TINTA EPÓXI BASE ÁGUA / BASES

Linha Imobiliária

**Reboco novo:** Aguardar secagem e cura por 28 dias no mínimo. Aplicar uma demão de Tinta Epóxi Base Água Resicolor diluído 30% com água como selador. Superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto à cura e a secagem mesmo após 28 dias.

### MADEIRA

**Madeira nova:** Lixar com lixa grana 220. Remover toda poeira, sujeira e gordura/graxa usando um pano úmido. Aplicar uma demão de Fundo Nivelador Branco Resicolor. Se necessário corrigir imperfeições usando Multimassa Tapa Furo Resicolor.

**Madeira repintura:** Lixar com lixa grana 220/240 até eliminar o brilho. Se necessário corrigir imperfeições usando Multimassa Tapa Furo Resicolor. Após secagem lixar com lixa grana 220/240 e remover toda poeira.

### METAIS

**Aço carbono/metal ferroso:** Lixar para remover toda a ferrugem, remover a poeira do lixamento, aplicar Zarcão Resicolor.

**Alumínio/galvanizado/zincado:** Lixar com lixa d'água 220/240. Remover toda poeira, sujeira e gordura/graxa usando um pano úmido. Aplicar Fundo para Galvanizado Resicolor.

### PISOS

**Cimento novo rústico:** Aguardar secagem e cura por 28 dias no mínimo. Aplicar 1 demão de Tinta Epóxi Base Água Resicolor diluído 30% com água para selar a superfície, deixar secar. Demãos posteriores devem ser diluídas e aplicadas conforme recomendação.

**Cimento novo liso/queimado:** Deverão estar secos e curados por no mínimo 28 dias. Realizar tratamento prévio com solução de ácido muriático e água na proporção de 1:4 (1 parte de ácido e 4 partes de água) ou com solução de REMONOX e água na proporção de 1:2 (1 parte de REMONOX e 2 partes de água) a fim de conferir maior porosidade. Após, enxaguar bem com água e aguardar secagem. Aplicar 1 demão de Tinta Epóxi Base Água Resicolor diluído 30% com água para selar a superfície e deixar secar. Demãos posteriores devem ser diluídas e aplicadas conforme recomendação.

**Cimento antigo:** Limpar, remover partes soltas e realizar tratamento prévio com solução de ácido muriático e água na proporção de 1:4 (1 parte de ácido e 4 partes de água) ou com solução de REMONOX e água na proporção de 1:2 (1 parte de REMONOX e 2 partes de água) a fim de conferir maior porosidade. Após, enxaguar bem com água e aguardar secagem. Aplicar 1 demão de Tinta Epóxi Base Água Resicolor diluído 30% com água para selar a superfície e deixar secar. Demãos posteriores devem ser diluídas e aplicadas conforme recomendação.



### RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%.

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Se ocorrer, lavar toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer devido à diferença de porosidade da superfície.

## TINTA EPÓXI BASE ÁGUA / BASES

Linha Imobiliária

Não se recomendam misturas entre tipos de produtos, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.

Evite retocar a pintura após 24h de aplicação e, quando necessário, repinte toda a área aplicada.

A superfície só poderá ser lavada 30 dias após pintura, tempo de cura completa da tinta.

Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos em cores escuras com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzidas com pigmentos orgânicos (amarelos, vermelhos, violetas e laranjas) podem apresentar desbotamento ao longo do tempo quando usadas em exterior.

Recomendamos utiliza o mesmo lote e máquina tintométrica. Não recomendamos retoques isolados.

Para o uso de bases no sistema tintométrico antes de pigmentar vire a embalagem de cabeça para baixo para umedecer a tampa e após pigmentação misture por 4 minutos em máquinas apropriadas. O volume desta embalagem varia de acordo com a cor escolhida.

O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidade. Tinta Epóxi Base Água Resicolor não deve ser aplicado sobre superfícies imersas em água e boxes internos de banheiros. Não recomendamos o produto sobre borracha e sobre PVC.

Qualquer dúvida entrar em contato com nosso Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC – levando consigo a embalagem com lote, data de fabricação e a nota fiscal.

**Use somente corantes comercializados pela Resicolor.**

### ATENÇÃO:

*Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.*



## PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as

## TINTA EPÓXI BASE ÁGUA / BASES

Linha Imobiliária

orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.



### RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



### ATENÇÃO



### CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha com Dados de Segurança – FDS, disponível em nosso site: [www.resicolor.com.br](http://www.resicolor.com.br).