

# BOLETIM TÉCNICO

**Resicolor**  
Tintas

## MASSA CORRIDA

Linha Imobiliária



Massa Corrida tem alto poder de enchimento, ótima aderência, cremosa, de fácil aplicação e ótimo lixamento. Indicado para nivelar e corrigir superfícies internas de reboco, gesso, fibrocimento, concreto aparente, paredes já pintadas como látex, proporcionando um ambiente liso e ambiente elegante.



### ATRIBUTOS

- Economia na Pintura
- Fácil Aplicação
- Antimofo



### COMPOSIÇÃO QUÍMICA

Resina acrílica estirenada, cargas minerais, água e aditivos.

**Produto isento de metais pesados.**



### CARACTERÍSTICAS

Parâmetros	Especificações	Métodos
Teor de sólidos (%)	67 ± 2	NBR 15315
Densidade (Massa específica - g/cm <sup>3</sup> )	1,70 ± 0,03	NBR 5829
pH	8,0 a 9,0	PL 007

Classificação	Tipo	Descrição	Função
Produto classificado conforme ABNT NBR 11702:2019	4.7.2	Massa niveladora interior	Nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies de alvenaria em geral, porém indicada somente para ambientes internos

## MASSA CORRIDA

Linha Imobiliária

Desempenho	Produto em conformidade com a ABNT NBR 15348	
Requisitos de desempenho	Especificações	Métodos
Resistência à abrasão [g]	Máximo 10	NBR 15312
Absorção de água [%]	Máximo 15	NBR 15303
VOC – Compostos orgânicos voláteis (g/L)	Máximo 50	NBR 16388



### MÉTODOS DE APLICAÇÃO E DILUIÇÃO

Aplicação	Diluição (%)	Homogeneização	Rendimento (m <sup>2</sup> /demão)*	Nº de demãos	Secagem
Despenadeira ou espátula	Pronta para uso, se necessário diluir 5% com água potável	Misture bem até completa homogeneização	<u>Sobre massa fina:</u> Balde (27kg) = até 80 Balde (25kg) = até 75 Saco (15kg) = até 45 Galão (6kg) = até 18 Quarto (1,5kg) = até 4,5  <u>Sobre massa grossa:</u> Balde (27kg) = até 30 Balde (25kg) = até 28 Saco (15kg) = até 17 Galão (6kg) = até 7 Quarto (1,5kg) = até 1,7	1 a 2	Ao toque: 1 hora Entre demãos: 6 horas Final: 24 horas

\*Rendimento teórico, variável conforme substrato, métodos e técnicas de aplicação.



### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE – NBR 13245

#### SUPERFÍCIE DE APLICAÇÃO IDEAL:

A superfície a ser pintada deverá estar limpa, coesa, firme, seca, sem poeira, gordura

**Reboco novo:** Aguardar secagem e cura por 28 dias, no mínimo. Aplicar uma demão de Selador Acrílico Pigmentado. Superfícies próximas ao rodapé devem ser rigorosamente observadas quanto a cura e a secagem, mesmo após 28 dias.

**Concreto novo (altamente absorvente, gesso e fibrocimento):** Aplicar Fundo Preparador de Parede Resicolor conforme recomendações da embalagem.

**Reboco Fraco (baixa coesão):** Lixar a superfície a ser aplicada e escovar para eliminar a poeira.

**Imperfeições rasas:** Corrigir com Massa Acrílica Resicolor (exterior e interior). Massa Corrida Resicolor (interior).

## MASSA CORRIDA

Linha Imobiliária

**Microfissuras até 0,3mm:** Aplicar Vedasim Parede diluído 10% com água como demão de tratamento e demãos posteriores puro conforme instruções na embalagem.

**Trincas e Fissuras dinâmicas (acima de 0,3mm):** Devem ser avaliadas e corrigidas: abrir a trinca em forma de "V", limpar e escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Vedasim Parede diluído 15% com água. Preparar uma mistura de 1 parte de Vedasim Parede para 2 a 3 partes de areia fina e preencher as trincas. Aplicar 1 de mão de Vedasim Parede e afixar a tela de poliéster nivelando adequadamente. Aplicar a tinta de acabamento. Em casos de alta complexidade, podem requerer produtos específicos para cada caso.

**Imperfeições / Fissuras profundas:** Corrigir com reboco e aguardar secagem e cura de 28 dias no mínimo.

**Superfícies caiadas ou com partículas soltas / mal aderidas:** Raspar e/ou escovar eliminando as partes soltas. Aplicar Fundo Preparador de Paredes Resicolor conforme recomendações da embalagem do produto.

**Manchas de gordura ou graxas:** Lavar com água e detergente, enxaguar e aguardar secagem.

**Paredes Mofadas:** Lavar com água sanitária, enxaguar e aguardar secagem. Se necessário nivelar a superfície com Massa Acrílica Resicolor (exterior e interior) ou Massa Corrida Resicolor (interior), eliminando as microcavidades onde os fungos se alojam.

**Repintura:** Raspar e lixar até eliminar o brilho e remover a tinta antiga mal aderida.

**Superfícies com umidade:** Identificar a origem e tratar de maneira adequada.



## RECOMENDAÇÕES

Evite aplicar em dias chuvosos, sobre superfícies quentes ou em ambientes com temperatura abaixo de 10°C e umidade relativa do ar superior a 90%;

Pingos de chuva podem provocar manchas na superfície até 30 dias após a aplicação. Caso ocorra o problema lave toda a superfície com água em abundância imediatamente.

Diferenças de brilho podem ocorrer, devido a diferença de porosidade da superfície. Neste caso, antes da aplicação uniformizar a superfície com Fundo Preparador de Paredes Acqualine.

Não se recomendam misturas entre tipos de produto, com exceção das especificadas pelo fabricante. Você obterá melhores resultados com este produto ao utilizá-lo com outros produtos de nossa fabricação.

Evite retocar a pintura após 24 horas de aplicação e, quando necessário, repinte a superfície delimitada por alguma descontinuação, como toda a parede e todo teto.

Não limpar a superfície pintada com pano seco, pois poderá ocorrer o polimento da mesma.

A superfície pintada só poderá ser lavada após 30 dias da sua aplicação, tempo de cura completa da tinta.

## MASSA CORRIDA

Linha Imobiliária

Para melhor acabamento recomendamos maior número de demãos em cores escuras com características de transparência, como: amarelos, laranjas e vermelhos. Salientamos que cores produzidas com pigmentos orgânicos (amarelos, vermelhos, violetas e laranjas) podem apresentar desbotamento ao longo do tempo quando usadas em exteriores.

Para limpeza da superfície pintada, usar detergente líquido neutro e esponja macia. A limpeza deverá ser efetuada de forma suave e homogênea, em toda a superfície pintada. Enxaguar com água limpa. O uso de produtos abrasivos pode danificar a superfície pintada e provocar manchas com diferenças de tonalidades.

Massas requerem sempre aplicação de um acabamento. Para que não ocorra formação de bolhas evite aplicar a tinta sobre o pó formado durante o lixamento da massa. Remova totalmente o pó. Evite aplicar camadas muito espessas. Aplicação de camadas muito finas sobre superfícies de baixa absorção também podem provocar surgimento de bolhas e deslocamento. Não aplique sobre superfícies com infiltrações de umidade ou vazamentos, isso ocasionará bolhas e deslocamentos/amolecimento da película.

Dúvidas entrar em contato com nosso serviço de atendimento ao cliente – SAC – levando consigo a embalagem com o lote e data da fabricação e a nota fiscal, a fim de agilizar o processo.



### PRAZO DE ARMAZENAGEM E GARANTIA

Validade: 36 meses a partir da data de fabricação, em local coberto, à sombra, seco e ventilado, desde que a embalagem não tenha sido aberta, danificada por ação química, física ou outros agentes externos.

Recomendamos que seu uso seja realizado dentro do prazo de validade. Ressalta-se que o bom desempenho de um acabamento depende das condições do substrato, preparação da superfície, técnicas de aplicação do sistema de pintura adequado, qualidade dos produtos e condições climáticas do local, as quais fogem do controle do fabricante. A Resicolor garante bom desempenho de seus produtos desde que sejam cumpridas as orientações de uso dispostas neste boletim e coerente com o nível de qualidade adquirido. Esta garantia limita-se apenas a reposição do produto.

Mantenha em seu poder a nota fiscal de compra e lote do produto para assegurar a garantia acima.

#### ATENÇÃO:

*Este produto foi submetido a um rigoroso controle de qualidade e quando armazenado corretamente mantém suas características iniciais, o desempenho depende da preparação e uniformidade da superfície, umidade do ar e temperatura do dia, como também do sistema empregado para aplicação.*

## MASSA CORRIDA

Linha Imobiliária



### RESPONSABILIDADE AMBIENTAL

Não permita escoamento para córregos, rios e esgotos. Use totalmente o produto, misture produtos de mesma natureza e reaproveite para pintura de outros locais ou faça uma doação, não guarde sobra do produto. Embalagens vazias, restos de produtos e demais resíduos devem ser descartados conforme legislação local.



### ATENÇÃO



### CUIDADOS

Manter as embalagens em local ventilado, seco, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Não incinerar. Na aplicação manter o ambiente ventilado.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas. Em contato com a pele ou olhos lavar com água em abundância.

Se ingerido não provoque vômitos, procure um médico, levando a embalagem do produto ou entre em contato com o CEATOX – Centro de Assistência Toxicológica (Fone: 0800148110 ou 11- 30698800). Em caso de acidente no transporte: 0800192274.

Para maiores informações consulte a Ficha de Informações de Segurança do Produto Químico – FISPQ, disponível em nosso site: [www.resicolor.com.br](http://www.resicolor.com.br).